

**プラスチック成型機用洗淨剤
新製品評価結果
A P - 6 1**

(有) アイプラスチック

製品評価結果

新製品の評価結果を以下に示します。

(1) 比較対象

- ・AP-61 (新製品)

(2) 評価条件

- ・使用設備：NISSEI製射出成型機
- ・設定温度：ヒータ温度 200℃ (前、中、後部)
ノズル温度 190℃
- ・洗浄対象材料：黒色EEA樹脂



設備外観 (NISSEI製)

評價結果外觀



AP-61 (新製品)

洗浄剤使用量測定結果

新製品の合計使用量の測定結果です。



AP-61 (新製品)

評価結果まとめ

AP-61は、低温度域でも十分な洗浄能力が発揮されている。
弊社標準グレード（AP-71）では、排出された樹脂に排出前に凝固してしまった異物が、出てきてしていました。

AP-61では、低温度域でも排出物に異物の混入はなく、シリンダー内を十分に洗浄できていることが分かりました。

推奨使用温度範囲：180～230℃

<新製品価格（1kg当たりの単価）>

AP-61：800円

※消費税別途